

## FDV DATABLAD KERAMISK FLIS

|                     |                                                                                                                                            |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Produsent:</b>   | Lasselsberger GmbH                                                                                                                         |  |  |
| <b>Serie:</b>       | Object Color Two                                                                                                                           |  |  |
| <b>Farge:</b>       | Se fargekart katalog<br>Overflater :<br>Matt,Glossy, Matt GAK, , Matt GAF,Relief<br>GRN,Relief GRS,Relief GRH                              |  |  |
| <b>Format:</b>      | Tykkelse 6mm: 23x23,47x47,98x98x<br>Tykkelse 7mm: 48x48,198x98,198x198<br>Tykkelse 8mm: 98x298, 298x298<br>Dusjgrube flis og hulkel sokkel |  |  |
| <b>Bruksområde:</b> | Gulv og vegg inne (Vurder sklisikkerheten og slitastyrken ved bruk på gangarealer)                                                         |  |  |

### Viktige tekniske data:

|                                    |                                                               | <b>Normkrav</b>                           | <b>Testet til</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Norm:</b>                       | <b>NS EN 14411-H Blb GL</b>                                   |                                           |                   |
| <b>Vannopptak:</b>                 | ISO 10545-3                                                   | E<0,5%,                                   | E<0,5%            |
| <b>Bøyestrekfasthet:</b>           |                                                               | >=7,5 mm min.1300 N<br>< 7,5 mm min. 700N | >=700 N           |
| <b>Ripefasthet (Mohs)</b>          |                                                               |                                           |                   |
| <b>Slitasje uglassert:</b>         | ISO 10545-6                                                   |                                           |                   |
| <b>Slitasjegruppe glassert:</b>    | ISO 10545-7                                                   | Testes                                    | Se katalog        |
| <b>Frostbestandighet:</b>          | ISO 10545-12                                                  | Kreves                                    | Bestendig         |
| <b>Sklisikkerhet fottøyområde:</b> | R10 (Matt GAK+Matt GAF,Relief GRN, Relief GRS)                |                                           |                   |
| <b>Sklisikkerhet barfotområde:</b> | B (Matt GAK+Matt GAF,Relief GRN,Relief GRS)<br>C (Relief GRH) |                                           |                   |

### Vedlikeholdsinstruks

|                               |                                                                                                                                                                          |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Bygg renhold:</b>          | Syreholdig og høyalkaliske produkter må unngås.                                                                                                                          |  |  |
| <b>Førstegangsbehandling:</b> | Ingen behandling                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>Daglig renhold:</b>        | Ordinært renhold, syreholdige og høyalkaliske produkter må unngås.<br>Forslag; Varmt vann og mikrofiber, rengjøringsmiddel må være tilnærmet nøytralt med PH mellom 6-8. |  |  |
| <b>Vedlikehold og pleie:</b>  | Kun ordinært renhold.                                                                                                                                                    |  |  |