

PRODUKTDATABLAD

Scan Baderomsstøp



Produktnavn	Scan Baderomsstøp
Varenr./NOBBnr.	7055/49177686
Produktbeskrivelse	Scan Baderomsstøp består av velgradert tørket sand, sement og tilsetningsstoffer.
Fysikalske egenskaper	Dmax: 4 mm
	Brukstemp: +5° - +25° (dette gjelder også underlaget)
	Vannbehov: ca. 2 liter pr. 25 kg sekk
	Brukstid: ca. 1 - 1 1/2 timer
	Trykkfasthet:
	4 timer: > 5 Mpa
	24 timer: > 15 Mpa
28 døgn: > 55 Mpa	
Bruksområde	Scan Baderomsstøp kan benyttes både inne og ute på underlag av betong, tre, isolasjon mm.
Bruk	Kan legges ut i lagtykkelse mellom 2 og 8 cm. Lagt på isolasjon eller ikke bærende underlag, skal Scan Baderomsstøp armeres som vanlig støp, med minimum tykkelse 4 cm. Beskytt utlagt masse mot for rask uttørring, for eksempel med plastfolie. Det skal ikke tilføres ekstra varme, varmekabler skal være avslått. Det skal ikke ettervannes. Små mengder blandes for hånd eller med drill. For større jobber anvendes tvangs- eller vanlig blandemaskin.
Forbruk	25 kg sekk Scan Baderomstøp gir ca. 12 liter masse. Det går 2,1 kg Scan Baderomstøp pr. mm pr. m ² .
Etterbehandling	Etter 18 timer kan det legges fliser. Tette belegg og membran kan legges etter 24 timer.
Lagring	Lagres på et tørt sted uten å berøre gulvet og forseglet i originalemballasjen. Ca. 18 mnd under ideelle lagringsforhold, se holdbarhetsdato på siden av sekken.
Produsent	Remix, Hoofdstraat 41, 9531 AB Borger, Nederland

